

Isodur DN

Définition du matériau

Apparence : Incolore ou Brun clair

Teneur en NCO de la solution : $21,1 \pm 0,5$ %

Viscosité : 950-1550 CPS/23°C

Densité : 1,16 g/cm³

Pureté : ≥ 99 %

Point d'éclair : Environ 230°C

Application

Isodur DN est destiné aux applications de résine PU à base d'eau, d'adhésifs, de peintures et de revêtements, et d'encres à base d'eau.

Informations sur l'utilisation

Ratio ajouté : 5-6 %

Résistance initiale du collage : Moyenne

Résistance finale du collage : Parfaite

Résistance au pelage immédiate : Moyenne

Résistance finale au pelage : Parfaite

Résistance à la chaleur : Bonne

Résistance au jaunissement/décoloration : Parfaite

Résistance à l'huile : Bonne

Manutention, stockage et emballage

Le traitement et l'utilisation d'Isodur DN nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates. Veuillez consulter la fiche de sécurité et respecter les réglementations de sécurité locales. Les exigences légales en vigueur dans votre pays, notamment en matière de prévention des accidents, d'hygiène au travail et de droits de propriété intellectuelle, doivent être respectées.

Isodur DN doit être stocké dans ses contenants d'origine scellés à des températures allant de 5 à 35°C. Le produit doit toujours être conservé dans un récipient scellé car il est très sensible à l'humidité. Bien stocké, il est stable pendant un minimum de 12 mois. S'il est stocké ou transporté à des températures basses, des dépôts cristallins peuvent se former, mais ils se redissoudront à température ambiante.

Tailles de conditionnement disponibles pour Isodur DN :

- fûts de 180 kg
- fût métalliques de 60 kg
- bouteilles en aluminium de 0,8 kg

Informations réglementaires

Enregistré REACH UE : Non

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Avertissement / Conditions

Revision: 2026-07-06 / 5ba4



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule

responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie.

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>