

Isodur DN

Definizione del Materiale

Aspetto: Incolore o giallo-marrone chiaro

Contenuto di NCO della soluzione: $21.1 \pm 0.5\%$

Viscosità: 950-1550 CPS/23°C

Densità: 1.16 g/cm³

Purezza: $\geq 99\%$

Punto di infiammabilità: Circa 230°C

Applicazione

Isodur DN è destinato ad applicazioni di resina PU a base d'acqua, adesivi, vernici e rivestimenti, e inchiostro a base d'acqua.

Informazioni sull'Uso

Rapporto aggiunto: 5-6%

Resistenza iniziale del legame: Media

Resistenza finale del legame: Perfetta

Resistenza immediata alla pelatura: Media

Resistenza finale alla pelatura: Perfetta

Resistenza al calore: Buona

Resistenza all'ingiallimento/discolorazione: Perfetta

Resistenza agli oli: Buona

Maneggio, Stoccaggio e Imballaggio

Il trattamento e l'uso di Isodur DN richiedono adeguate conoscenze tecniche e professionali. Si prega di consultare la scheda di sicurezza e rispettare le normative di sicurezza locali. Devono essere osservati i requisiti legali vigenti nel proprio paese, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene sul lavoro e i diritti di brevetto.

Isodur DN deve essere conservato nei suoi contenitori originali sigillati a temperature comprese tra 5 e 35°C. Il prodotto deve sempre essere mantenuto in un contenitore sigillato in quanto è altamente sensibile all'umidità. Se conservato correttamente, è stabile per un minimo di 12 mesi. Se viene stoccato o trasportato a basse temperature, possono formarsi depositi cristallini, ma questi si ridissolveranno a temperatura ambiente.

Taglie di imballaggio disponibili per Isodur DN:

- Barili da 180 kg
- Contenitori metallici da 60 kg
- Bottiglie di alluminio da 0.8kg

Informazioni Regolatorie

Registrato EU REACH: No

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2025-02-27 / e59b



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e

cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali Termini e Condizioni.

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra Politica sulla Shelf Life.

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>