

イソデュールDN

材料の定義

外観: 無色または黄色がかった淡褐色

溶液中のNCO含量: $21.1 \pm 0.5\%$

粘度: 950-1550 CPS/23°C

密度: 1.16 g/cm³

純度: $\geq 99\%$

発火点: 約230°C

用途

イソデュールDNはPU水性樹脂用途、接着剤、塗料、コーティング、および水性インク向けです。

使用情報

追加比率: 5-6%

初期接着強度: 中程度

最終接着強度: 完璧

即時剥離強度: 中程度

最終剥離強度: 完璧

耐熱性: 良好

黄変/変色耐性: 完璧

油抵抗性: 良好

取り扱い、保管、及び包装

イソデュールDNの加工および使用には適切な技術的および専門的知識が必要です。安全データシートを参照し、地域の安全規則を遵守してください。特に事故の回避、作業衛生、特許権に関するあなたの国の法律要件を遵守する必要があります。

イソデュールDNは、5〜35°Cの温度で密閉された元の容器に保存する必要があります。この製品は非常に湿気に敏感であるため、常に密閉容器に保管する必要があります。適切に保管すれば、最低12ヶ月間安定しています。低温で保管または輸送すると、結晶性沈殿物が形成される場合がありますが、室温で再溶解します。

イソデュールDNの利用可能なバックサイズ:

- 180 kg ドラム
- 60 kg 金属缶
- 0.8kg アルミボトル

規制情報

EU REACH 登録: なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2025-06-06 / 8df3



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。

しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー](#)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>