

Isodur DN

Malzeme Tanımı

Görünüm: Renksiz veya Sarı-açık kahverengi

Çözeltinin NCO içeriği: $21.1 \pm 0.5\%$

Viskozite: 950-1550 CPS/23°C

Yoğunluk: 1.16 g/cm³

Safılık: $\geq 99\%$

Ateşleme noktası: Yaklaşık 230°C

Uygulama

Isodur DN, PU su bazlı reçine uygulamaları, yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar ile su bazlı mürekkep için tasarlanmıştır.

Kullanım Bilgisi

Eklenen oran: %5-6

İlk bağlanma dayanımı: Orta

Son bağlanma dayanımı: Mükemmel

Anlık çekme dayanımı: Orta

Son çekme dayanımı: Mükemmel

Isı dayanıklılığı: İyi

Sarılaşma/değişim dayanıklılığı: Mükemmel

Yağ dayanıklılığı: İyi

Taşıma, Depolama ve Ambalajlama

Isodur DN'nin işlenmesi ve kullanımı, yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasını kontrol edin ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyun. Ülkenizde geçerli olan yasal düzenlemelere, özellikle kazaların önlenmesi, iş hijyeni ve patent haklarına uyulmalıdır.

Isodur DN, kapalı orijinal kaplarında 5-35°C sıcaklık aralığında saklanmalıdır. Ürün, yüksek nem hassasiyeti nedeniyle her zaman kapalı bir kapta tutulmalıdır. Doğru depolandığında en az 12 ay stabil kalır. Düşük sıcaklıklarda depolandığında veya taşındığında, kristal birikintileri oluşabilir ancak bunlar oda sıcaklığında tekrar çözünür.

Isodur DN için mevcut ambalaj boyutları :

- 180 kg variller
- 60 kg metal kutular
- 0.8 kg Alüminyum şişeler

Mevzuat Bilgisi

AB REACH kayıtlı: Hayır

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Feragat / Koşullar

Revision: 2025-02-27 / 7fd0



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel Şartlar ve Koşullarımız geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, Raf Ömrü Politikamıza bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>