

Isodur L-75

化学名称: 甲苯二异氰酸酯聚合物

溶剂: 乙酸乙酯

材料定义

NCO含量: $13.3 \pm 0.4\%$

单体含量: $< 0.5\%$

非挥发性含量: $75 \pm 2\%$

应用

Isodur L-75是一种可以与聚酯、聚醚和聚丙烯酸酯一起使用的交联剂。然而，它不适合脂肪族和醇类应用。它特别适用于家具和木材复合产品的涂层，以及金属、塑料和矿物复合体。作为粘合剂，Isodur L-75增加了对芳香溶剂和油的抵抗力，并在高温下具有良好的稳定性。

使用信息

将Isodur L-75添加到粘合剂或涂料配方后，必须在使用寿命内使用该混合物。壶寿命取决于聚合物含量以及其他成分，如抗氧化剂、树脂、增塑剂、溶剂等。这个壶寿命可以从几小时到一天不等。

处理、储存和包装

处理和使用Isodur L-75需要充足的技术和专业知​​识。请参阅安全数据表，并遵守当地的安全规定。必须遵守您所在国家的法律要求，尤其是在避免事故、工作卫生和专利权方面。

Isodur L-75必须在密封的原始容器中存放，温度从0到25°C。如果储存和处理得当，其稳定性至少为六个月。如果在低温下储存或运输，可能会形成沉淀物，但它们应当在室温下搅拌时重新溶解。

Isodur L-75的可用包装规格为：

- 180公斤的桶
- 50公斤的桶
- 0.75公斤的铝瓶
- 0.75公斤的塑料瓶

法规信息

欧盟REACH注册：是

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2023-09-22 / 2a84



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>
(<https://cn.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75
<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**