

## Isodur N3300 S

بولي إيزوسيانات قائم على مثنى أيزوسيانات الهكساميثيلين ١,٦

**أوليجومر مثنى أيزوسيانات الهكساميثيلين**

CAS: 28182-81-2 رقم

المحتوى: حوالي  $\leq 99.8$

**مثنى أيزوسيانات الهكساميثيلين-١,٦**

CAS: 822-06-0 رقم

المحتوى: حوالي  $> 0.1$

## تعريف المادة

**المظهر:** سائل شفاف عديم اللون إلى أصفر باهت قليلاً

NCO: 21.70 - 22.20 % محتوى

mPa·s اللزوجة عند 25 درجة مئوية: 1750 - 3250

APHA رقم اللون:  $\geq 40$

HDI:  $< 0.10$  % محتوى

## التطبيق

كمكون مصلب لطلاءات البولي يوريثان ثنائية المكون المقاومة Isodur N3300 S يمكن استخدام للضوء، والتميز بمقاومة عالية للمواد الكيميائية والعوامل الجوية، والاحتفاظ باللمعان بشكل ممتاز. وخصائص ميكانيكية استثنائية.

تُعد البولي أكريلات أو بوليولات البولي إستر من مواد التفاعل المشترك المفضلة. وتكمن التطبيقات في إعادة طلاء السيارات، والنقل، والإنهاء الصناعي Isodur N3300 S الرئيسية للطلاءات القائمة على [البلاستيك].

## التعامل والتخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات Isodur N3300 S يتطلب تصنيع واستخدام السلامة واتباع لوائح السلامة المحلية. يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية السارية في بلدك، ولا سيما فيما يتعلق بتجنب الحوادث والنظافة المهنية وحقوق البراءات.

في عبواته الأصلية المغلقة بإحكام عند درجات حرارة تتراوح بين 0 و 30 Isodur N3300 S يجب تخزين درجة مئوية. يجب دائماً الاحتفاظ بالمنتج في حاوية مغلقة لأنه حساس للغاية للرطوبة. قد يؤدي التخزين في درجات حرارة أعلى إلى زيادة التلوث واللزوجة. وبشكل صحيح مخزون، يكون مستقراً لمدة لا تقل عن 15 شهراً. إذا تم تخزينه أو نقله في درجات حرارة منخفضة، فقد تتكون رواسب بلورية ولكنها ستذوب مرة أخرى في درجة حرارة الغرفة.

Isodur N3300 S: الأحجام المتوفرة للتعبئة لـ

- سعة 1000 كجم IBC

## المعلومات التنظيمية

لا REACH: مسجل لدى لائحة الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-30 / c679

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيماً دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>

