

IsoQure[®] IM 1E

化学名：2-乙基-1H-咪唑

CAS编号：1072-62-4

EC编号：214-011-5

物质定义

外观：淡黄色至黄色晶体

纯度：≥ 99.0 %

熔点：77.0 - 80.0 °C

含水量：≤ 0.5 %

应用

IsoQure[®] IM 1E 用作环氧体系中的固化剂。

操作，存储和包装

IsoQure[®] IM 1E 的处理和使用需要充足的技术和专业知识。请参阅安全数据表并遵守当地的安全规定。

您所在国家的法律要求，特别是在防止事故，工作卫生和专利权方面的要求必须被遵守。

IsoQure[®] IM 1E 必须储存在密封的原装容器中，温度低于28°C，且干燥的地方。正确存放的情况下，至少可以稳定一年。

IsoQure[®] IM 1E 以25公斤/桶的形式供应。

法规信息

EU REACH已注册：否

TSCA：列出

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2020-09-23 / dfec

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](/info/toc) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>
(<https://cn.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：

kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e
[\(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>\)](https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**