

Isobond® - R 75 N

الاسم الكيميائي: محلول مائي لمكثف الفورمالديهايد-الريسورسينول

رقم CAS: 24969-11-7

ملخص المنتج

Isobond® R-75 N هو محلول مائي لمنتجات تكاثف الفورمالديهايد والريسورسينول، ويُستخدم في Isobond® R-75 N لمعالجة الألياف العضوية مثل [RFL] تركيبة حمام الغمس من الريسورسينول-الفورمالديهايد-اللاتكس، البوليستر، والنايلون، والرايون، أو الأراميد.

دون الحاجة إلى نضج محلول RFL يُستعمل بدلاً للريسورسينول في تركيبة حمام الغمس من نوع Isobond® R-50 N و R-75 N الراتنج كما هو مطلوب عند استخدام الريسورسينول. وتُعد راتنجات نوع النوفولاك، وهي مستقرة حرارياً، ولا تحتوي على فورمالديهايد حر، ولن تتبلر أثناء التخزين.

التطبيقات

هي منتجات تكاثف الفورمالديهايد والريسورسينول تُستخدم كمحسّنات Isobond® R - 75 N راتنجات للالتصاق بين المطاط والنسيج في معالجة حبال الإطارات والأقمشة التعزيزية لأحزمة النقل. ويُستعمل في مركبات حمام الغمس المخصصة للرايون، والنايلون، والبوليستر، والأراميد.

تعريف المادة

اللون: سائل برتقالي - أحمر

%المحتوى الصلب: 74 - 76

الرقم الهيدروجيني (pH): 0.5 - 1.5

اللزوجة (عند 25°م): 1600 - 2400 سي بي اس

التعامل، التخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات Isobond® R-75 N يتطلب تجهيز واستخدام السلامة واتباع لوائح السلامة المحلية. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، خاصةً فيما يتعلق بتجنب الحوادث، والنظافة المهنية، وحقوق الملكية الفكرية.

في عبوات أصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف. تتراوح درجة Isobond® R-75 N يجب تخزين حرارة التخزين المثلى بين 20°م و35°م. وعند التخزين بشكل صحيح، يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن 6 إلى 12 شهراً أو أكثر.

؛ وتتوفر عبوات أخرى عند الطلب (IBC) الحجم القياسي للتعبئة هو 1,000 كجم

المعلومات التنظيمية

لا ينطبق REACH: المسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-30 / 73b7

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-r-75n>