

Isolan AHT

材料定义

外观：乳白色液体

固含量：42.0 - 44.0 %

布鲁克菲尔德粘度 (25°C)：最大500 mPa.s

pH值：8.0 - 9.0

应用

Isolan AHT是一种自交联的丙烯酸溶液，适用于制作透明或有色底漆，以及擅长抑制污渍渗透的封义器。无需在这些混合物中添加氧化锌。用Isolan AHT制成的薄膜具有良好的耐砂性和抗刮痕的强度。

储藏

最佳储存和处理温度范围是5 °C 到30 °C。为了保持产品的活性，必须避免暴热和冻裂。容器一旦打开，就不得再次盛装物品。妥善存放的话，Isolan AHT至少在离开我们仓库的运输后12个月仍保持稳定。

包装

Isolan AHT提供有IBC(每个1000kg)和桶装（每桶210kg）。最低订单数量为2个托盘，每个托盘有8个桶，或1个IBC。

法规信息

欧盟REACH注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2023-09-22 / 87b1

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：[**kautschuk.com/products/textile/isolan-aht**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht) ([**https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht))

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)