

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB是一种适用于家居纺织品（如窗帘或百叶窗）的无卤阻燃遮光复合物。

材料定义

固体含量：60 ± 2%

Brookfield 粘度 @23°C：1000-3000 mPa.s

pH 值：7,5 ± 2

外观：黑色

应用

Isolan FR-AB以泡沫形式应用，泡沫的立方升重约为 180-350 g/L，使用刮刀。产品在 100-130°C下干燥（干燥时间取决于层厚度）并在压延机上冷压。然后在 150°C下凝聚。对于遮光涂层，我们推荐干使用 60-70 g/m²。使用前产品必须搅拌均匀。

储存

Isolan FR-AB应仅在密封的原包装容器中运输和存储。产品必须避免霜冻。在未开封的原包装容器中，如果温度在 5-30°C，Isolan FR-AB的保质期至少为六个月。

包装

Isolan FR-AB提供 IBCs（每个 1000kg）和桶装（每个 210kg）。最小采购量是2个托盘，每个托盘有8个桶或1个 IBC。

监管信息

欧盟 REACH 注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2024-04-19 / e172

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](/info/toc) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)