

## Isolan FR-AW

Isolan FR-AW是一种无卤阻燃遮光复合物，适用于家用纺织品，如窗帘、褶皱遮光帘或卷帘。

### 材料定义

固含量：56.5 ± 2%

23°C时的Brookfield粘度：1000-3000 mPa.s

pH值：7.5 ± 2

外观：白色

### 应用

该产品以泡沫的形式应用，泡沫的重量大约是每升180-350g，使用刮刀如下：

- 用Isolan FR-AW涂上一层白色泡沫
- 用Isolan FR-AB涂上一层黑色泡沫
- 用Isolan FR-AW再次涂上一层白色泡沫

每涂一次，将于100-130°C下进行干燥(干燥时间取决于涂层厚度)，然后在冷压机上冷压。然后在150°C下凝结。

使用前请务必充分搅拌产品。

### 存储

Isolan FR-AW只应在密封的原装容器中运输和存储。产品必须防霜。在未开启的原装容器中，温度在5-30°C下，Isolan FR-AW的保质期至少六个月。

### 包装

Isolan FR-AW可以在IBC容器（每个1000kg）和桶（每个210kg）中购买。最小起订量为2个木托盘，每个托盘有8个桶，或1个IBC。

## 法规信息

欧盟REACH注册：不适用

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免责声明/条件

Revision: 2024-04-19 / bb5e



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>  
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw) (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)