

## Isolan FR-PC

Isolan FR-PC 是基于乙烯基乙酸乙烯酯分散体并加入阻燃剂的。

### 材料定义

固体含量：63 ± 2%

布鲁克菲尔德粘度 @25°C：6000 - 8000 mPa.s

pH值：7,5 ± 2

外观：白色

### 应用

Isolan FR-PC 是一种无卤阻燃黑化剂，用于家庭纺织品，例如窗帘、折叠遮阳帘、卷帘。产品以糊料形式用刮刀施加到纺织品上，步骤如下：

- 用Isolan FR-PC涂抹一层白色糊料
- 用Isolan FR-AB涂抹一层黑色糊料
- 用Isolan FR-PC涂抹一层白色糊料

在每层涂布后，需要在100-130°C下烘干(烘干时间根据层厚度而定)，然后在压纸机上冷压。最后，再在150°C下浓缩。使用前，产品必须搅拌均匀。

### 储存

Isolan FR-PC 应只在密封的原装容器中运输和存储。产品必须防霉。在5-30°C的温度下，未开封的原装容器中，Isolan FR-PC 的保质期至少为六个月。

### 包装

Isolan FR-PC 提供IBC容器（每个1000kg）和桶装（每个210kg）两种包装方式。最小订货量是2个托盘，每个托盘8个桶，或者1个IBC容器。

## 法规信息

欧盟REACH注册：不适用

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免责声明/条件

Revision: 2024-04-19 / 676d



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>

(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc) (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)