

Isolan PCM

Isolan PCM是脂肪族聚碳酸酯酯-聚醚聚氨酯的分散体。

材料定义

分散体：固体含量60%（低黏度，水基）

黏度 @23°C: < 500 mPa*s

pH 值：8 ±1

挥发物含量：40% ±2

密度 @23°C：大约 1.1 g/cm³

应用

Isolan PCM适用于各种应用中的纺织品涂层，如外衣、包、工作服和技术用品。

Isolan PCM具有高固体含量。它适用于要求优秀的水解性能和交联特性的应用。这种材料具有机械发泡性能，可以用于实现在各种PVC表面的良好附着性。最终产品具有高耐刮性、耐光性，以及耐机械弯曲。

储存

最佳的储存和处理温度范围是5 °C 到 30 °C。为了维持产品的活性，必须防止产品受热和霜冻。已开启的容器不得重新库存。正确储存后，Isolan PCM在货物从我们的仓库发货后至少12个月内稳定。

包装

Isolan PCM可以按 IBCs (每个1000kg) 和桶 (每个210kg) 的包装方式提供。最小起订量是每个有8个桶的2个托盘或1个IBC。

法规信息

欧盟REACH注册: 不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2023-11-15 / eb48

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)