

Isolan PCM

Isolan PCM est une dispersion d'éther de carbonate de polycarbonate aliphatique et de polyuréthane.

Définition du Matériel

Dispersion: 60% de matière solide (faible viscosité, à base d'eau)

Viscosité @23°C: < 500 mPa*s

Valeur pH: 8 ±1

Teneur en volatil: 40% ±2

Densité @23°C: Approximativement 1.1 g/cm³

Applications

Isolan PCM est adapté pour le revêtement de textiles dans diverses applications, telles que les vêtements d'extérieur, les sacs, les vêtements de travail et les articles techniques.

Isolan PCM a une haute teneur en matière solide. Il est adapté pour les applications qui nécessitent une excellente résistance à l'hydrolyse et des propriétés de réticulation. Il est mécaniquement moussant et peut être utilisé pour obtenir une bonne adhérence sur diverses surfaces en PVC. Le produit final a une haute résistance aux égratignures, est résistant à la lumière et résiste à la flexion mécanique.

Stockage

La plage de température optimale pour le stockage et la manipulation est de 5 °C à 30 °C. Le produit doit être protégé de la chaleur et du gel afin de maintenir sa viabilité. Les récipients ne doivent pas être réapprovisionnés après avoir été ouverts. Correctement stocké, Isolan PCM est stable pendant au moins 12 mois après que l'envoi ait quitté notre entrepôt.

Emballage

Isolan PCM est disponible en IBC (1000kg chacun) et barils (210kg chacun).
Les MoQ sont de 2 palettes avec 8 tambours chacune ou 1 IBC.

Information Réglementaire

Enregistré EU REACH : Non applicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions



Revision: 2023-11-15 / eb48

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>
(<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm**
<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[\[email protected\]](mailto:)** (**[/cdn-cgi/l/email-protection#40292e262f002b213534332328352b6e232f2d](https://cdn-cgi/l/email-protection#40292e262f002b213534332328352b6e232f2d)**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**