

Isolan PTC-C

材料定义

化学身份：基于聚碳酸酯的水性脂肪族聚氨酯

外观：半透明乳白色液体

固含量：34.0 - 37.0%

Brookfield粘度（25°C）：最高100 mPa.s

pH值：约8.0

密度：1.03g/cm³

VOC含量：约6.1 %

应用

Isolan PTC-C是一种来源于聚碳酸酯的脂肪族聚氨酯的水性分散体。它专门设计成一个高端顶层胶粘剂，适合凹版或转移涂层的过程。

Isolan PTC-C提供干爽触感，出色的光泽，清晰度，最优水平和对磨损和水解的卓越抵抗力。

储存

最佳的储存和处理温度范围是5°C到30°C。产品必须避开热源和冻结以保持活性。开封后的容器不能再重新存放。在适当的储存条件下，Isolan PTC-C在出库后至少可以稳定12个月。

包装

Isolan PTC-C提供在IBC容器（每个1000kg）和桶（每210kg）。最低订购量是2个托盘，每个托盘有8个桶或1个IBC。

法规信息

欧盟REACH注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2023-09-20 / 9d67



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>

(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)