

Isolan PTC-E

تعريف المادة

الهوية الكيميائية : بوليو يورثين أليفاتي مائي، قائم على البولي إستر

المظهر: سائل أبيض كريمي معتم

% المحتوى الصلب: 38.0 - 42.0

150 mPa.s: لزوجة بروكفيلد [25]

قيمة الأس الهيدروجيني: حوالي 7.7

1.05 g/cm³: الكثافة

التطبيقات

ومصمم ، NMP/NEP خالي من [PUD] كرابط بولي إستر-بوليو يورثين مائي Isolan PTC-E تم صياغة كبشرة Isolan PTC-E لتشريب وربط الخيوط في الأقمشة والمواد غير المنسوجة. يمكن أيضاً استخدام [قلبية] لعمليات الطلاء بالنقل والطلاء المباشر.

- والأغشية المعالجة مسبقاً PVC و PUR التصاق قوي بالأقمشة الطبيعية والصناعية، وكذلك مع TPO من نوع.
- أساس ممتاز كرابط للتشطيبات اليدوية أو عوامل التشريب للأقمشة الصناعية والأغشية.
- يوفر لمسة جافة ويعمل كحاجز فعال ضد هجرة الملدنات.

يمكن تطبيقه عبر طرق مثل الطباعة الغائرة، شريط السلك، الغمر، الشاشة الدوارة، الكشط بالسكين، أو طلاء البكرات العكسية. وبناءً على تقنية التطبيق المختارة، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات في التدفق والترطيب وإزالة الرغوة والريولوجيا.

التخزين

يجب حماية المنتج من الحرارة °C. إلى 30 °C نطاق درجة الحرارة الأمثل للتخزين والتعامل هو من 5 والصقيع للحفاظ على فاعليته. لا ينبغي إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. وعند التخزين بشكل صحيح، مستقرًا لمدة 12 شهراً على الأقل بعد مغادرة الشحنة لمستودعاتنا Isolan PTC-E يظل.

التعبئة والتغليف

كغ لكل منها] وبراميل [210 كغ لكل منها]. الحد الأدنى 1000 IBC في صناديق Isolan PTC-E يتوفر واحد IBC للطلب هو 2 منصة تحتوي كل منها على 8 براميل أو صندوق.

المعلومات التنظيمية

غير قابل للتطبيق: REACH مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-30 / a136

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>