

Isolan PTC-E

Malzeme Tanımı

Kimyasal kimlik: Su bazlı alifatik poliüretan, polyester bazlı

Görünüm: Mat beyaz sıvı

Katı madde içeriği: %38.0 - %42.0

Brookfield Viskozitesi (25°C): 150 mPa.s

pH değeri: Yaklaşık 7.7

Yoğunluk: 1.05g/cm³

Uygulama

Isolan PTC-E, kumaşların ve non-woven materyallerin emprenye işlemleri ve yığın bağlama için formüle edilmiş NMP/NEP içermeyen bir polyester-PUD bağlayıcıdır. Isolan PTC-E, hem transfer kaplama hem de direkt kaplama işlemleri için bir ön deri olarak da kullanılabilir.

- Doğal ve sentetik kumaşlara, PUR, PVC ve önceden işlem görmüş TPO folyolarına güçlü bir yapışma özelliği sunar.
- Sentetik kumaşlar ve folyolar için kaplama maddeleri veya emprenye ajanları olarak mükemmel bir temel oluşturur.
- Kuru bir dokunuş sağlar ve plastikleştiriciye karşı etkili bir bariyer görevi görür.

Uygulama, rotogravür, tel bar, batırma, döner ekran, bıçak veya ters silindir kaplama gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Seçilen uygulama tekniğine bağlı olarak, akış, ıslatma, köpük giderme ve reoloji ayarları gerekebilir.

Saklama

Optimum saklama ve manipülasyon sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün canlılığını korumak için sıcaktan ve dondan korunması gerekir. Kaplar açıldıktan sonra tekrar stoklanmamalıdır. Doğru şekilde saklandığında, Isolan

PTC-E, depomuzdan çıktıktan sonra en az 12 ay stabil kalır.

Ambalaj

Isolan PTC-E, IBCLerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarı, her biri 8 varilden oluşan 2 palet veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kaydı: Uygulanabilir değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2023-09-20 / 20a0

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e
<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-e>

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**